

**Descrição de Produto:** Tok de Seda Mix  
**Linha:** Base Água

**Código:** 529  
**Data revisão:** 02/2016

**CARACTERÍSTICAS:** Tinta para aplicação serigráfica a base de emulsão acrílica, de secagem ao ar, pronta para uso. Proporciona estampas extremamente leves com toque totalmente macio e excelente cobertura sobre tecidos escuros.

**PRODUTOS DISPONÍVEIS:** A linha 529 é composta por mix.

**INDICAÇÕES:** Indicada para aplicação em tecidos de meia malha de algodão claros ou escuros sem elasticidade, sem goma ou qualquer outro tipo de impermeabilizantes que possa prejudicar a aderência da tinta. Necessário utilizar o processo de repique para obter maior cobertura e melhor acabamento. Pigmentar com no máximo 5% de Hidropasta ref. 690, ou até 10% com Hidrofluor ref. 695.

### PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO

- **Tinta:** O produto apresenta-se pronto para uso, porém se houver necessidade de diluição, indicamos utilizar o Diluente ref: 760.010 na proporção de no máximo 10%. Se necessário retardar a secagem, indicamos utilizar o Gel Retardador ref: 760.000 na proporção de no máximo 10%. Ambos somente na quantidade de produto a ser utilizada.
- **Matriz:** Deve ser utilizada matriz de 44 a 54 fios, confeccionadas com emulsão resistente a água Fototec verde ref. 831 ou Fototec amarela ref. 830 para obter detalhes bem definidos.
- **Rodo e Mesa:** A impressão deve ser realizada com rodo macio (60-65 shores) com corte levemente arredondado, pressão e velocidade média constante, em ângulo de 45°. A mesa de impressão deverá ser macia, revestida externamente com courvim, e internamente com espuma. Fixar o substrato à mesa de impressão com Cola Permanente ref. 750.

**SECAGEM:** A linha 529 é um produto de secagem ao ar, em que ao toque é de aproximadamente 10 minutos a 25°C e total em 72 horas. Esse processo pode ser acelerado em estufa (5 min / 150°C) ou prensa (10 seg / 160°C). Na utilização de prensa térmica, pode ocorrer um aumento considerável de tack. Devido a isso, indicamos, se necessário prensar com Papel Tranfer Soft. Para que não ocorra qualquer problema, evitar empilhar ou embalar as aplicações anteriormente à secagem total da tinta.

**LIMPEZA:** Deve ser retirado o excesso de produto da matriz com uma espátula e em seguida lavar com água e sabão.

**ARMAZENAMENTO:** Manter sempre fechada a embalagem original da tinta, para evitar evaporação e conseqüente aumento de viscosidade. Conservar em lugar fresco e ventilado.

**EMBALAGENS:** Disponíveis em 225 ml, 900 ml, 5 kg, 25 kg, 50 kg, 200 kg

**NOTA:** Estas informações são oferecidas de boa fé, baseadas em nosso conhecimento até a presente data. Todas as indicações foram baseadas em testes a 25° C, sendo assim nos dias com menor temperatura, a secagem total ao ar pode ser mais lenta podendo atingir até 120 horas. As aplicações para formação deste boletim foram feitas conforme as indicações acima. Como os tecidos variam de acordo com o lote e fabricante, é necessário sempre teste prévio antes de qualquer produção em alta escala, assim evitando qualquer problema como falta de ancoragem e migração do tecido para a estampa nos casos de secagem estufa ou prensa térmica. Indicamos também efetuar

# TEC·SCREEN

# BOLETIM TÉCNICO

# BASE ÁGUA

uma boa pressão no rodo nas aplicações de cada tecido para que ocorra uma penetração satisfatória do produto, assim melhorando ainda mais a ancoragem e nivelamento do mesmo.

# TEC·SCREEN

## TEC·SCREEN

Indústria de Produtos Téc. p/  
Serigrafia Ltda.

Av. Quinze de Agosto, 5320 | Sorocaba | SP | 18085-290  
Tel 55 |15| 3238 5800 | Fax 55 |15| 3238 5816  
[www.tec-screen.com.br](http://www.tec-screen.com.br) | [www.gatopreto.com.br](http://www.gatopreto.com.br)